

CARVE

WYKŁADZINA HOTELOWA



PARAMETR	NORMA	Carve
Rodzaj wykładziny	EN 694	tuftowana, pętelkowa cięta
Rodzaj włókna		PA 6
Rodzaj podłoża		tekstylne, ognioodporne
Waga włókna	ISO 2424	1180 gr/m ²
Waga całkowita	ISO 2424	2540 gr/m ²
Gęstość tuftowania	ISO 1763	204880 m ²
Grubość runa	ISO 1766	6 mm
Grubość całkowita	EN 428	10 mm
Szerokość	EN 427	400 cm
Ilość kolorów bazowych		16
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	23,32
Klasa komfortu	EN 1307	LC4
Miejsca zastosowań		hotele, rezydencje
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	< 2 kV
Odporność termiczna	DIN 52612	0, 147 m ² /kV
Odporność na fotele na kórkach	BS EN 985	odporna
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	ok. 31 dB
Pochłanianie dźwięków	EN ISO 354	$\alpha_w = 0,32$ (1000 Hz)
Ogrzewanie podłogowe		odpowiednia
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	≥ 5
Odporność na ścieranie	ISO 105-X12	$\geq 3-4$
Odporność kolorów na wodę	ISO 105-E01	$\geq 3-4$
Certyfikaty środowiskowe	GUT	posiada
Gwarancja producenta		5

Dystrybutor w Polsce:

Polflor sp. z o.o. ul. Smolna 13a/U3, 61-008 Poznań, www.polflor.pl, doradca@polflor.pl